

Argamassa AB 50

DESCRIÇÃO

Argamassa para assentamento e rejuntamento simultâneo de blocos de vidro.

INDICAÇÕES

- Uso: interno e externo;
- Áreas: secas e úmidas;
- Espessura: até 10 mm.

TIPOS DE REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS

Blocos de vidro.

RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para:

- Estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas;
- Assentamento em superfícies com resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal;
- Preenchimento de juntas de movimentação, estruturais e de dessolidarização.

EPI'S

Mascara, luvas, óculos de segurança e botas de segurança.

ARMAZENAGEM

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30 cm da parede na embalagem original fechada.

INSTRUÇÕES DE USO

- Para a mistura, utilize um recipiente limpo e protegido do sol, da chuva e do vento;
 - Misture todo o conteúdo de uma embalagem com água até obter uma consistência pastosa, homogênea, firme, sem grumos;
 - Relações argamassa/volume de água potável, veja a proporção indicada na embalagem;
- Deixe a mistura em repouso por 10 minutos e remisture antes do uso;
- O material preparado deve ser utilizado no prazo máximo de 150 minutos, podendo variar de acordo com as condições climáticas;
 - Aplique AB 50 Fortaleza sobre os blocos utilizando uma colher de pedreiro;
 - Posicione os blocos sobre a argamassa fresca;
 - Retire o excesso de AB 50 Fortaleza e retorne ao caixote;
- Verifique o alinhamento e o prumo da parede.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Cimento Portland, agregados minerais classificados e aditivos especiais não-tóxicos
Cor	Branca
Consumo	15 kg/m ² considerando 10 mm de espessura entre blocos de 20x20 cm.
Temperatura para aplicação	Ambiente: +5°C até +40°C Superfície: +5°C até +27°C
Espessura	10mm/camada
Densidade	1,8 ± 0,1g/cm ³
Tempo em aberto:	≥150 minutos
Validade	18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem para 15kg e 20kg; e 24 meses para 5kg
Embalagens	Sacos plásticos de 5kg, 15kg e 20kg

LIBERAÇÃO DA ÁREA (TEMPO)*

Tráfego normal	24 horas
----------------	----------

*Dependendo das condições climáticas

Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque – Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque – SP
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

Telefone: (11) 4784-9797

WhatsApp: (11) 98905-5647

sac@bostik.com

FT - REVISÃO: ABRIL 2021