

## Argamassa Porcelanato Interno

### DESCRIÇÃO

Argamassa para áreas internas. Indicado para assentamento de revestimentos até 1,00x1,00m.

### INDICAÇÕES

Uso: interno; Áreas: secas e úmidas.

### TIPOS DE REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS

Peças cerâmicas e porcelanatos.

### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

- Substratos de emboços ou argamassas de contrapiso sarrafeados ou desempenados, curados há mais de 14 dias;
- Assentamento sobre alvenaria de blocos vazados de concreto, blocos silicocalcários e blocos de concreto celular, em paredes internas;
- Assentamento sobre paredes de concreto com mais de 28 dias;
- Assentamento sobre gesso acartonado (drywall) e bloco de gesso para aplicações em áreas internas;
- A superfície de aplicação deve estar aprumada, plana, curada, firme, seca, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência normal do Argamassa **Porcelanato Interno Fortaleza**.

### RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para:

- Ambientes externos;
- Saunas, piscinas, estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas;
- Assentamento de pedras hijau;
- Assentamento em superfícies com resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência do Argamassa **Porcelanato Interno Fortaleza**;
- Sobreposição de peças.

### ADVERTÊNCIAS

- Proteja a área do trabalho contra sol, chuva e vento durante todo serviço e por mais 24 horas após a aplicação;
- Sempre mantenha as juntas de assentamento entre as placas conforme especificações do fabricante do revestimento;
- Sempre mantenha as juntas de movimentação, dessolidarização e estruturais de acordo com as normas ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e ABNT NBR 13.755 ou de acordo com o projetista responsável;
- Nunca utilize ácidos para realizar a limpeza.

### EPI'S

Mascara, luvas, óculos de segurança e botas de segurança.

### ARMAZENAGEM

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30 cm da parede na embalagem original fechada.

### INSTRUÇÕES DE USO

- Para a mistura, utilize um recipiente limpo e protegido do sol, da chuva e do vento. Misture todo o conteúdo da embalagem, respeitando a recomendação de água indicada na embalagem, até obter uma consistência pastosa, homogênea, firme e livre de grumos. A mistura pode ser realizada manualmente ou mecanicamente;

- Deixe a mistura em repouso por 10 minutos e remisture antes do uso;
- O verso das placas que serão assentadas deve estar completamente limpo, seco e isento de engobe ou qualquer derivado de petróleo e outros resíduos;
- Verifique a indicação da desempenadeira:
- Caso os dentes da desempenadeira denteada se desgastem em mais de 1 mm, estes devem ser refeitos ou a desempenadeira substituída;
- Carregue a desempenadeira de aço com a **Porcelanato Interno Fortaleza**, e estenda o produto com o lado liso numa área de aproximadamente 2m<sup>2</sup>;
- Passe o lado denteado da desempenadeira em um ângulo de 60° em relação à base, formando sulcos ou cordões;
- O excesso de material removido com os dentes da desempenadeira deverá retornar ao recipiente para ser remisturado. Não adicione água;
- Placas de qualquer dimensão deverão receber uma aplicação da Argamassa **Porcelanato Interno Fortaleza**, em seu verso(tardoz), com a desempenadeira denteada adequada à dimensão do revestimento e os cordões deverão ser assentados no mesmo sentido dos cordões da superfície a ser revestida;
- Assente as placas sobre os cordões da Argamassa **Porcelanato Interno Fortaleza** fazendo-as deslizar um pouco até a posição final. Com o auxílio de um martelo de borracha promova leves impactos de modo a amassar os cordões e obter o contato de todo o tardoz da placa com a argamassa.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Cimento Portland, agregados minerais classificados e aditivos especiais não-tóxicos
Cor	Branca e Cinza
Consumo	Aplicação na base: 6kg/m <sup>2</sup>
	Aplicação na base e no verso: 8,5kg/m <sup>2</sup>
Temperatura para aplicação	Ambiente: +5°C até +40°C Superfície: +5°C até +27°C
Espessura	3 – 6 mm
Densidade	1,8 ± 0,1g/cm <sup>3</sup>
Validade	18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.
Embalagens	Sacos plásticos de 20kg

### DESEMPENHO TÉCNICO

Tempo em aberto	≥ 15 minutos
Cura ao ar	≥ 0,5 Mpa
Cura submersa	≥ 0,5 Mpa
Deslizamento	≤ 2mm

### LIBERAÇÃO DA ÁREA (TEMPO)\*

Trabalhabilidade	150min
Limpeza	12 horas
Para rejuntamento	72 horas
Tráfego normal	7 dias

\*Dependendo das condições climáticas

**FORTALEZA**

[www.bostik.com.br](http://www.bostik.com.br)

**Usina Fortaleza ICMF Ltda.**

São Roque – Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07  
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque – SP  
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

**Telefone:** (11) 4784-9797

**WhatsApp:** (11) 98905-5647

[sac@bostik.com](mailto:sac@bostik.com)

**FT - REVISÃO:** ABRIL 2021