

Argamassa de preparação MP C960 PRO

DESCRIÇÃO

Argamassa fina de secagem rápida e alto desempenho para preparação e regularização de diversos tipos de bases porosas e não porosas. Para recebimento de pisos vinílicos, pisos laminados, carpete, madeira, porcelanatos e cerâmicas.

INDICAÇÕES

- Uso: interno.
- Áreas: secas e úmidas.

TIPOS DE REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS

Piso vinílico, laminado, piso de madeira, carpete, porcelanato e cerâmica.

COR DISPONÍVEL

Cinza.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

- Superfície de concreto curado há pelo menos 28 dias completamente isento de desmoldante;
- Contrapisos antigos ou novos curados há pelo menos 14 dias (umidade máxima 2,5%);
- Revestimentos cerâmicos ou porcelanatos completamente limpos;
- Revestimentos de mármore e granitos completamente isentos de qualquer tipo de resíduo;
- A base deverá estar curada, firme, seca, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência normal do MP C960 PRO;
- Não há necessidade do uso de primer de preparação.

RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para:

- Estufas, lareiras, churrasqueiras, fornos e câmaras frigoríficas;
- Superfícies com cera, resina, tinta, óleo, textura, gesso ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal;
- Área externa, mesmo coberta, com risco de receber chuva e vento;
- Bases com trincas, rachaduras, buracos, placas de revestimento soltas ou ocas.

DESEMPENHO TÉCNICO*

Resistência de aderência à tração	≥ 1MPa (cura 28 dias)
Resistência à compressão	≥ 44MPa (cura 28 dias)
Tempo de Trabalhabilidade	15 minutos *
Liberação tráfego leve após a última demão	30 minutos*
Liberação para instalação do revestimento	3 horas *

* Pode variar de acordo com as condições climáticas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Cimento, agregados minerais e aditivos especiais não-tóxicos
Cor	Cinza
Consumo aproximado*	0,5 a 1kg/mm/m ² /2 demãos
Temperatura	Ambiente: +5°C até +40°C Superfície: +5°C até +27°C Água para preparo: +5°C até +25°C
Espessura	0,1 a 5mm
Densidade	0,8 ± 0,1g/cm ³
Validade	12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem
Embalagens	Sacos de 4kg

* O consumo pode variar de acordo com o desnível da superfície e sua rugosidade

INSTRUÇÕES DE USO

- Para o preparo e a aplicação da ARGAMASSA DE PREPARAÇÃO MP C960 PRO siga rigorosamente todas as especificações da embalagem do produto;
- A espessura da ARGAMASSA DE PREPARAÇÃO MP C960 PRO pode variar de 0,1 a 5mm por camada, e devem ser rigorosamente respeitadas todas as juntas de movimentação (ABNT NBR 13753 e ABNT NBR 13754) necessárias e devidamente tratadas.

EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco, fresco e bem ventilado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

CODIGO DO ITEM: 07853

NCM: 32149000

Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque – Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque - SP
CEP 18130-971 | Caixa Postal: 1659

- **Telefone:** (11) 4784-9797
- **WhatsApp:** (11) 98905-5647
- sac@bostik.com
- **FICHA TECNICA:** REVISÃO 11/2020