

# FORTALEZA

## Argamassa Chapiscofort

### DESCRIÇÃO

Argamassa para ancoragem em superfícies lisas e paredes de concreto.

### INDICAÇÕES

Uso: interno e externo.  
Áreas: secas e úmidas

### CORES DISPONÍVEIS

Cinza

### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Blocos silico - calcário, blocos de concreto e blocos cerâmico, emboço, contrapiso sarrafeado ou desempenado com pelo menos 14 dias de idade. Concreto com superfície rústica ou lisa curado há ao menos 28 dias

### RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para uso em estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas. Em superfícies com cera, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal.

### INTRUÇÕES DE USO

Utilize um recipiente limpo, preferencialmente plástico, protegido do sol e da chuva. Misture todo o conteúdo de uma embalagem com água, conforme orientação da embalagem, até obter uma consistência pastosa, homogênea, firme e sem grumos. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e remis- ture antes do uso. O material preparado deve ser utilizado no prazo máximo de 150 minutos, podendo variar de acordo com as condições climáticas. Utilize uma desempenadeira denteadã de 6mm X 6mm X 6mm. Molhe a base 2 horas antes da aplicação. Carregue a desempenadeira de aço com ChapiscoFort Bostik-Fortaleza e, com o lado denteadado, estenda o pro- duto em todos os sentidos, formando sulcos e cordões. Após 48 horas da aplicação do Chapiscofort Bostik Fortaleza podem ser iniciados os serviços de emboço.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Cimento Portland, agregados minerais classificados e aditivos especiais não-tóxicos
Cor	Cinza
Consumo	Aplicação somente na base: 4 kg/m <sup>2</sup>
Temperatura	Ambiente: +5°C até 40°C Superfície: +5°C até +27°C
Espessura	3 - 5 mm
Densidade	1,8 ± 0,1g/cm <sup>3</sup>
Validade	18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem para 20kg
Embalagens	Sacos plásticos de 20kg

### EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

### ARMAZENAGEM

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com, no máximo, 15 sacos de altura e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

### DESEMPENHO TÉCNICO

Força de adesão	≥ 0,3MPa
-----------------	----------

### TEMPO

Trabalhabilidade	2h e 30 min
Recobrimento	48 horas

# FORTALEZA

[www.bostik.com.br](http://www.bostik.com.br)

### Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque - Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07  
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque - SP  
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

**Telefone:** (11) 4784-9797

**WhatsApp:** (11) 98905-5647

[sac@bostik.com](mailto:sac@bostik.com)

**FICHA TÉCNICA:** REVISÃO 11/2020