

Argamassa de Alvenaria Supermassa Multiuso

DESCRIÇÃO

Argamassa multiuso 3 em 1. Assenta diversos tipos de blocos. Regulariza contrapisos. Reveste paredes substituindo o chapisco, massa grossa e massa fina.

INDICAÇÕES

- Uso: interno e externo;
- Áreas: secas e úmidas.

NORMAS TÉCNICAS

- ABNT NBR 6136: Blocos vazados de concreto simples para alvenaria;
- ABNT NBR 15270: Componentes cerâmicos;
- ABNT NBR 14974-1: Blocos sílico-calcário para alvenaria.

COR DISPONÍVEL

Cinza.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

- Assentamento e revestimento de:
- Blocos de concreto;
- Blocos de concreto celular;
- Blocos sílico-calcário;
- Blocos cerâmico liso ou corrugado*;
- Revestimento de alvenarias o qualquer substrato revestido com chapisco.

*Devido a variação de absorção dos blocos cerâmicos, se faz necessário o uso do Chapisco convencional ou indicamos o Chapiscofort Fortaleza.

RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para:

Superfícies com cera, resina, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal.

Não deve ser utilizado em solos ou áreas em contato direto com água.

Não utilize aditivos químicos.

INSTRUÇÕES DE USO

- Para a mistura, utilize um recipiente preferencialmente plástico, limpo, protegido do sol, da chuva e do vento;
- Misture todo o conteúdo da embalagem respeitando a recomendação de água mencionada nesta embalagem, até obter uma consistência pastosa, homogênea, firme e livre de grumos. A mistura pode ser realizada manualmente ou mecanicamente;
- Misture todo o conteúdo da embalagem respeitando a recomendação de água mencionada nesta embalagem, até obter uma consistência pastosa, homogênea, firme e livre de grumos. A mistura pode ser realizada manualmente ou mecanicamente;
- Deixe a mistura em repouso por 10 minutos e remisture antes do uso.

REVESTIMENTO:

- Para revestimento utilize uma colher de pedreiro com uma camada única e espessura máxima de 3 cm;
- Se necessário espessuras maiores, verifique se a camada anterior está firme o suficiente e aplique uma nova camada;
- Aguarde o puxamento da argamassa e realize o acabamento sarrafeado, desempenado ou acamurçado.

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA:

- Aplique a Supermassa Multiuso Fortaleza sobre os blocos com colher de pedreiro e posicione o bloco sobre a argamassa fresca. As juntas devem ser mantidas com 1 a 2 cm de espessura;
- Observe o alinhamento, o prumo e o nível da parede;
- O excesso de material deve ser removido e devolvido ao recipiente.

CONTRAPISO:

- Umedeça a base onde será aplicado o produto e espalhe a argamassa sobre a base;
- Compacte a Supermassa Multiuso Fortaleza de maneira uniforme com um soquete;
- Caso a regularização apresente espessura superior a 5 cm, executar o contrapiso em camadas, respeitando os limites inferior e superior de espessura. Sempre umedecendo a base;
- Faça uma cura úmida durante 7 dias.

EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco, fresco e bem ventilado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e com distância mínima de 30cm da parede e na embalagem original fechada.

COSUMO

ASSENTAMENTO BLOCO CERAMICO

9 X 19 X 19 cm	21,70 kg/cm ²
11,5 X 14 X 19 cm	32,50 kg/cm ²
14 X 19 X 24 cm	30,40 kg/cm ²
14 X 19 X 29 cm	28,20 kg/cm ²

ASSENTAMENTO BLOCO DE CONCRETO

9 X 9 X 39 cm	10,90 kg/cm ²
11,5 X 19 X 39 cm	14,00 kg/cm ²
14 X 19 X 39 cm	17,00 kg/cm ²
19 X 19 X 39 cm	23,00 kg/cm ²

REVESTIMENTO, ALVENARIA E CONTRAPISO

E=1,0cm	19,10 kg/cm ²
---------	--------------------------

LIBERAÇÃO DA ÁREA (TEMPO)*

Trabalhabilidade	2 horas
Pintura ou Textura	72 horas

*Dependendo das condições climáticas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Cimentos Portland, agregados minerais classificados e aditivos especiais não –tóxicos.
Cor	Cinza
Temperatura	Ambiente: +5°C até +40°C Superfície: +5°C até +27°C
Espessura	15mm por camada
Densidade	1,9 g/cm ³ ±0,1 g/cm ³
Validade	12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem
Revestimento Espessura máxima por camada	3 cm
Assentamento Espessura máxima por camada	2 cm
Contrapiso Espessura máxima por camada	5 cm
Relação água/argamassa	Consultar carimbo na embalagem
Embalagens	Sacos de 20kg
Classificação	P4, M5, R4, C5, D5, U4, A3*

*Conforme norma ABNT NBR 13281

FORTALEZA

www.bostik.com.br

Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque – Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque – SP
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

Telefone: (11) 4784-9797

WhatsApp: (11) 98905-5647

sac@bostik.com

FT - REVISÃO: ABRIL 2021