

BOSTIK MAMUT GLUE

ОТЛИЧНО ОРИГИНАЛНО ЛЕПИЛО С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВО ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЛЕПВАНЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Mamut Glue е висококачествено професионално лепило с изключително висока якост на първоначално прилепване, базирано на хибридна технология. Втвърдява се под влияние на влагата във въздуха, като образува здрава еластична гума.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Изключително висока якост на първоначално прилепване
- Не е нужно механично фиксиране по време на втвърдяване
- Висока механична устойчивост, якост и еластичност
- Не съдържа изоцианати, фталати, разтворители и силикони Трайна еластичност
- Не се свива и не образува мехурчета при съхнене
- Не е корозивен към метали
- Неутрална система на втвърдяване, почти без мирис
- Устойчив на влага и атмосферни влияния
- Идеално прилепва без основа върху повечето повърхности, дори и да са влажни

ПРИЛОЖЕНИЯ

Mamut Glue е специално разработено универсално лепило за лепене на много строителни материали, като: камък, бетон, огледала, стъкло, гипсокартон, полиуретан, PVC, твърди пластмаси, емайлени и керамични изделия, мед, олово, цинк, калай, алуминий, метали, сплави, неръждаема стомана, поликарбонатни и фибро-циментови плоскости (1), дърво и лаково-бояджийски с-ми.

Забележка (1)

За лепене на поликарбонатни и фибро-циментови плоскости, моля, вижте Техническите бюлетини в раздел "Основни познания" на сайта ни www.denbraven.com

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Нанасяйте лепилото с осигурения V-накрайник на вертикални ленти на разстояние 10-20 см помежду им. Позиционирайте повърхностите и натиснете силно, като се уверите, че дебелината на слоя лепило между тях е поне 2-3 мм. Не нанасяйте лепилото на точки! Заради силната първоначална якост на лепване, обикновено не е необходимо допълнително укрепване. За повече въпроси, моля свържете се с нашия Технически отдел.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

100% модул на еластичност	DIN 53504 S2	1,39 N/mm ²
Време за втвърдяване	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 hours
Основа		Hybrid
Относително тегло	ISO 1183-1	1,55 g/ml
Повърхностно втвърдяване	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Скорост на нанасяне	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	10-20 g/min
Стичане	ISO 7390	< 2 mm
Твърдост по Shore A	DIN 53505 3 sec.	55
Температура на нанасяне		+5°C to +40°C
Удължаване при скъсване	DIN 53504 S2	350%
Устойчивост на замръзване по време на транспорт		Up to -15°C
Устойчивост на температура		-40°C to +90°C
Якост на опън	DIN 53504 S2	2,20 N/mm ²

Тези стойности са типични свойства

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни повърхности
- Не е подходящ за излагане на продължително водно действие
- Не е подходящ за запечатване на фуги, в които има движение
- Не е подходящ за използване в комбинация с хлор-съдържащи продукти (басейни)

BOSTIK MAMUT GLUE

ОТЛИЧНО ОРИГИНАЛНО ЛЕПИЛО С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВО ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЛЕПВАНЕ

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

Температура (на въздуха и на субстрата) при нанасяне: +5°C до +40°C. Имайки предвид структурата и гъстотата на High Tack, препоръчваме да използвате качествен пистолет за нанасяне, заедно с V-образен накрайник. Повърхностите трябва да са здрави, чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени. Почистете субстратите с Cleaner. Mamut Glue идеално прилепва без основа върху повечето непорести субстрати. Силно порести повърхности да се третират предварително с Primer B1. Винаги правете тест за прилепване преди нанасяне.

ПОЧИСТВАНЕ

Незасъхнал материал и инструменти могат да бъдат почистени с Cleaner. Засъхнал материал може да бъде отстранен само механично. Ръцете могат да бъдат почистени с почистващи кърпи Wipes.

ЦВЯТ (ЦВЕТОВЕ)

Бял

ОПАКОВКА



Картридж

За спецификациите на продукта, моля, вижте страницата с Подробно описание на продуктите

СРОК НА ГОДНОСТ

В оригинална неразпечатана опаковка, съхраняван на сухо място и при +5°C до +25°C, срокът на годност е до 18 месеца от датата на производство.

СЕРТИФИКАТИ

	Ecode EC1 Plus
	M1 A+ French VOC Regulation
	ISEGA

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

ГАРАНЦИЯ

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

Отказ от отговорност

Цялата информация в този документ и във всички други наши публикации (включително електронни) се основава на текущите ни знания и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Bostik. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети страни, възпроизведена, публично оповестявана или използвана по какъвто и да е друг начин без писменото съгласие на Bostik. Техническата информация в този документ е само ориентировъчна и не е изчерпателна. Bostik не носи отговорност за щети, преки или косвени, дължащи се на (редакционни) грешки, непълнота и/или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до, непълнота и/или неточност поради технологични промени или изследвания, проведени между датата на публикуване на този документ и датата, на която продуктът е закупен. Bostik си запазва правото да променя текста на този документ. Bostik не носи отговорност за щети, преки или косвени, произтичащи от употребата на продукта(ите), описан(и) в този документ. Потребителят трябва да прочете и разбере информацията в този документ и други документи, свързани с продуктите, преди да използва продукта. Потребителят носи отговорност за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за конкретната цел. Ние не упражняваме контрол върху начина, по който продуктът се употребява, и/или върху каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранението или транспортирането, и следователно не поемаме никаква отговорност за евентуални щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са регистрирани в Холандската търговска камара.

Бостик България ЕООД

гр. Русе, 7005, бул. България 127, тел. +359 82 847 100

officebg@bostik.com

www.bostik.com | www.denbraven.com