

PERFECT SEAL

АКРИЛ за външна употреба

ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

ВАШИТЕ ИНТЕЛИГЕНТНИ ПРЕДИМСТВА

- Устойчив на дъжд скоро след нанасяне.
- Подходящ за вътрешно и външно приложение.
- Има високо удължение при скъсване и поема големи движения във фугите.
- Може да се боядисва с бои на водна основа и синтетични Бои.
- Идеално залепва към основата, дори и леко влажна.
- Почти без мирис.
- Лесен за нанасяне, заглаждане и почистване.
- Не е корозивен към метали.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

PERFECT SEAL АКРИЛ за външна употреба е висококачествен, бързосъхнещ, устойчив на дъжд акрилен уплътнител за вътрешно и външно приложение. АКРИЛ за външна употреба е устойчив на водно действие скоро след нанасяне, втвърдява се чрез изпарение на водата от него и формира пластико-еластичен уплътнител.



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

На основа	Акрилна дисперсия
Стичане	wg DIN EN ISO 7390: < 1 mm
Удължаване при скъсване	Wg. DIN 53504 S2 500%
Образуване на повърхностно засъхнал слой	5 минути
100% модул на еластичност	wg ISO 8339: 0,10 MPa (N/mm ²)
Твърдост по Shore A	wg DIN EN ISO 868: 10
Устойчивост на температури	-20 °C до +75 °C
Температура на нанасяне	+5 °C до +40 °C
Движение на фугата	+/- 12,5%
Плътност	wg DIN EN ISO 1183-1: 1,57 g/ мл
Якост на опън	wg DIN 53504 S2: 0,10 MPa

ПРИЛОЖЕНИЕ

PERFECT SEAL АКРИЛ за външна употреба е специално разработен за свързващи фуги между дървени или метални рамки за прозорци и бетон или тухлена зидария. За вътрешна и външна употреба. За свързващи фуги между первази на прозорци, стълбища, стени, тавани, прагове, газобетон, варовик. Продуктът е устойчив на дъжд скоро след нанасяне и има разнообразни приложения.

СЪВМЕСТИМОСТ С ПОВЪРХНОСТИ

Дърво и дървесни материали, стомана, метали, бетон, гипс, гипсокартон, керамика, стъкло, бетон, камък, PVC, емайлирани и боядисани повърхности.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Температура при нанасяне: от +5°C до +40°C (отнася се както за температурата на въздуха, така и на повърхностите). Всички повърхности трябва да бъдат твърди, чисти, сухи, обезмаслени и обезпрашени. Основата трябва да се почисти от всички несвързани частици. Не е необходимо порестите основи да са абсолютно сухи, но силно порестите като: гипс, газобетон, вар и т.н., трябва да се грундират със смес 1 част Акрил и 2 части вода. Винаги правете тест за залепване преди полагане! За отлични резултати при заглаждане използвайте Bostik Заглаждащ спрей.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Отрежете върха на опаковката, като внимавате да не повредите резбата. Отрежете върха на крайника под ъгъл 35°/45° до необходимия диаметър и завийте върху флакона. Оформете фугата с Bostik Perfect Seal-шпатула. Намокрете пръста си и загладете фугата до 5 минути след полагането.

РАЗМЕРИ НА ФУГАТА

За да може уплътнителят да поема движенията във фугата, тя трябва да има правилните размери. Минималната ширина трябва да бъде 5 mm. Основно правило за фуга с дълбочина от 5 mm до 10 mm е съотношението ширина:дълбочина да е 1:1. За фуги, по-широки от 10 mm, моля използвайте следната формула: ширина на фугата + 6 / 3. Т.е. при фуга с ширина от 15mm + 6mm = 21mm / 3 = 7mm трябва да е дълбока фугата.

НАНАСЯНЕ

Ръчен, пневматичен или електрически пистолет.

РАЗХОДНА НОРМА

Приблизително 15 линейни метра за фуга Ø от 5mm.

ПОЧИСТВАНЕ

Старателно измивайте ръцете със сапун и вода. Втвърден материал може да се почисти само механично.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не е подходящ за използване върху PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрени и битумни повърхности.

СРОК НА ГОДНОСТ

До 18 месеца от датата на производство в оригинална неразпечатана опаковка, съхранявана на сухо място при температура от +5°C до +25°C. След употреба, завийте капачката на крайника и може да го използвате отново до 6 месеца след първоначалното отваряне на опаковката.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Информационният лист за безопасност трябва да бъде прочетен внимателно преди употреба. Той се предоставя при поискване и може да се получи през Bostik websites.

СЕРТИФИКАЦИЯ

- A+ French VOC Regulation
- EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
- Ecodecode EC1 Plus M1

ГАРАНЦИЯ

Bostik гарантира, че в рамките на срока на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

НАЛИЧНОСТ НА ПРОДУКТА

Арт. №/ Цвят	Вид
12015316 / Бял	Картридж 280мл

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

+31 (0)162 491 000



Цялата информация в този документ и във всички други наши публикации (включително електронни) се основава на нашите текущи знания и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Bostik. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показана на трети страни, възпроизведена, съобщена на обществеността или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Bostik. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Bostik не носи отговорност за вреди, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и/или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълноти и/или неточност поради технологични промени или всякакви изследвания, проведени между датата на публикуване на този документ и датата, на която продуктът е придобит. Bostik си запазва правото да изменя и редактира този документ. Bostik не може да носи отговорност за вреди, пряко или косвено, поради използването на продукта(ите), описани в този документ. Потребителят трябва да прочете и разбере информацията в този документ и други документи, свързани с продуктите, преди използването на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Ние нямаме контрол върху това по какъв начин се прилага продуктът и/или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, възникнали по време на съхранение или транспортиране, и следователно не поемаме никаква отговорност за каквито и да било щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, подадени в Нидерландската търговска камара.