

# PERFECT SEAL ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ

Q319A

## ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**Perfect Seal Ακρυλική Μαστίχη:** Ακρυλική μαστίχη για αρμούς σύνδεσης και διακοσμητικά φινιρίσματα που μπορεί να βαφτεί. Κατάλληλη για χρήση μεταξύ κουφωμάτων και τοιχοποιίας, αρμών μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί και περβάζια, κλπ... Υψηλής απόδοσης ακρυλικής βάσης που βάφεται. Ο αρμός μπορεί να βαφτεί μετά την πλήρη ωρίμανση του σφραγιστικού για ένα τέλειο αποτέλεσμα! Κατάλληλη για εσωτερικές εφαρμογές και εξωτερικές εφαρμογές!

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: PVC, ξύλο, πλακάκια, γύψος, πέτρα, σοβάς, σκυρόδεμα κλπ...
- Συνιστάται η δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

### ΕΞΥΠΝΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Επαγγελματική:** Υψηλής απόδοσης ακρυλική βαφόμενη μαστίχη που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες.
- **Έξυπνη:**
  - Βάφεται πριν στεγνώσει με χρώματα υδατικής και συνθετικής βάσης
  - Μειωμένος κίνδυνος ρηγμάτωσης της βαφής εφόσον στεγνώσει πλήρως
  - Δεν αποχρωματίζεται η βαφή εφόσον στεγνώσει πλήρως
  - Καλή πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς την χρήση ασταριού ακόμα και σε ελαφρώς υγρές
  - Σχεδόν άοσμη
  - Δεν διαβρώνει τις μεταλλικές επιφάνειες
  - Εύκολη στην εφαρμογή και τον καθαρισμό

Αντοχή στον παγετό κατά την μεταφορά		Εώς -15°C
Επιμήκυνση θραύσης	DIN 53505/ISO 868	200%
Εφελκυστική αντοχή	DIN 53504	0,52N/mm <sup>2</sup>
Θερμοκρασία αντοχής		-20°C έως +75°C
Πυκνότητα	ISO 1183-1	1,56 g/ml
Ροή	ISO 7390	< 2mm
Σκληρότητα Shore -A	DIN 53505/ISO 868	53
Ταχύτητα εφαρμογής	Ø3 mm/4 bar	2200 g/min



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

➤ Χημική σύσταση	Ακρυλική βάση
➤ Απόχρωση	Λευκή Βάφεται εφόσον στεγνώσει
➤ Χρόνος στεγνώματος	Δημιουργία φιλμ 7 min Πλήρη σκλήρυνση μετά από 24h
➤ Θερμοκρασία εφαρμογής	Μεταξύ +5°C και +40°C

### ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίπου 15m τρέχοντα με διάμετρο κορδονιού 5mm για ένα φουσίγγιο.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	Απόχρωση	TMX / ΚΙΒ	Barcode
280ml	Λευκή	12	5205205112366

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

### ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Πιστόλι σιλικόνης
- Σπάτουλα & πινέλο

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Καθαρίστε και στεγνώστε τις επιφάνειες που θα εφαρμόσετε το σφραγιστικό
- Κόψτε τη μύτη σε γωνία 30° έως 45° στο ίδιο πάχος με το πλάτος του αρμού όπου θα εφαρμόσετε
- Κόψτε το φυσιγγίο, βιδώστε τη μύτη και κατόπιν τοποθετήστε στο πιστόλι

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟΥ

- Εφαρμόστε το σφραγιστικό
- Δημιουργία επιδερμίδας 7 λεπτά
- Πλήρες στέγνωμα μετά από 24 ώρες

### ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

- Φινίρετε τον αρμό με την σπάτουλα και υγρό φινιρίσματος Perfect seal
- Μην βάψετε το σφραγιστικό πριν ωριμάσει
- Συστήνεται δοκιμή πριν την εφαρμογή

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Φρέσκο υλικό: με νερό
- Στεγνό υλικό: με απόξεση

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται για τουλάχιστον 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C σε κλειστό χώρο. Προστατεύστε από ήλιο και παγετό.

Εφόσον ανοιχτεί, εξάγετε λίγο κορδόνι σφραγιστικού (περίπου 2cm) και αφήστε το να στεγνώσει μέχρι την επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε (max 3 μήνες). Τραβήξτε το στεγνό κορδόνι από το φυσιγγίο πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε.

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Περιέχει reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) [CIT/MIT] & 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one [BIT]. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. EUH210 - Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: Ελλάδα 210-7793777, Κύπρος: 1401.



\*Πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο εκπομπών πτητικών ουσιών στον αέρα εσωτερικών χώρων, που παρουσιάζουν κίνδυνο τοξικότητας από εισπνοή, σε κλίμακα κατηγορίας από A+ (πολύ χαμηλές εκπομπές) έως C (υψηλές εκπομπές).

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικώς (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγινώσκονται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλο, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιουδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοηθέντων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιαδήποτε μορφή εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιουδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων. Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλείας και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδέμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδώς σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιουδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για सामाजिक बंधन υπό τον όρο ότι τιαυτή δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

www.denbraven.com		14 Bostik S.A. DoP nr. 002_11001021	EN 15651-1 F-EXT-INT
-------------------	--	--	-------------------------

Διανομή / Distribution

**Bostik Ελλάς ΑΕ**

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα  
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125,  
E-mail: info@bostik.com | www.bostik.com/greece

**BOSTIK HOTLINE**

**Τεχνική Υποστήριξη  
(+30)801 11 31140**

