



# Bostik

## FIXPRO

### LIŠTY • KAZETY • ROZETY



#### TECHNICKÝ LIST

##### KLÍČOVÉ PŘEDNOSTI

- **TRVALÁ A MÍRNĚ ELASTICKÁ VAZBA**
- **BÍLÁ BARVA (NEŽLOUTNE)**
- **BEZ ZÁPACHU A EKOLOGICKÉ**
- SNADNO SE ČISTÍ
- BEZPEČNÉ PRO POLYSTYREN (XPS, EPS, PS ...)
- CHEMICKY NEUTRÁLNÍ
- JEMNÁ VŮŇ
- NESTÉKÁ VE VERTIKÁLNÍCH APLIKACÍCH
- VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST K PORÉZNÍM PODKLADŮM
- PRO VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ APLIKACE (CHRAŇTE PŘED VODOU)

##### POPIS VÝROBKU

MONTÁŽNÍ LEPIDLO na bázi akrylátové disperze na vodní bázi k lepení stavebních materiálů a dokončovacích prvků v interiéru i exteriéru.

VODNÍ LEPIDLO tvrdne odpařováním vody, alespoň jedna z lepených ploch musí být savá.

##### VYUŽITÍ

Upevnění: lišty, rozety, kazety, štuky, maskovací profily, izolační desky, madla, věšáky a další dokončovací prvky.

##### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Základ</b>	Akrylová disperze na vodní bázi
<b>Konzistence</b>	pasta
<b>Vlastní hmotnost</b>	1,61 g/ml
<b>Otevřená doba</b>	cca. 5-10 minut (při 23 °C a 50% relativní vlhkosti)
<b>Vstupní svázání</b>	3-4 h (při 23 °C a 50% relativní vlhkosti)
<b>Konečné svázání po vytvrzení</b>	cca. 48-72 h (při 23 °C a 50% relativní vlhkosti - v závislosti na teplotě, možnostech ventilace a poréznosti povrchu)
<b>Stékání</b>	podle ISO 7390: <2 mm
<b>Tepelná odolnost po vytvrzení</b>	od -20°C do +75°C

##### DRUHY POVRCHŮ

beton, sádra, stavební keramika, sádra, sádkarton, dřevo a materiály na bázi dřeva, polystyren, polyuretan a podobné plasty, ocel, kovy a jejich slitiny

##### PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch čistý, nosný, suchý, stabilní, odmaštěný, zbavený prachu, rzi a jiných nečistot.

##### ZPŮSOB POUŽITÍ

Odstraňte aplikátor, odřízněte hrot tuby nad závitem, aplikátor znovu nasadte a seřízněte šikmo na šířku spoje. Naneste lepidlo na obě strany, bodově nebo proužčích, a následně lepené prvky spojte a přitlačte. Při vertikálním použití nasouvejte lepený prvek shora dolů. V případě nesprávného nalepení neodlepujte, ale opravte posunutím. Pórovitost jednoho

z povrchu zlepšuje přilnavost a urychluje vytvrzování. Zajistěte proti posouvání, dokud lepidlo zcela nezaschne, tzn. cca. 48-72h v závislosti na teplotě, možnostech ventilace a poréznosti povrchu)

##### NÁŘADÍ

Ruční nebo pneumatická pistole

##### SPOTŘEBA

400-1000 g/m<sup>2</sup> nebo 25-40 g/m (v závislosti na poréznosti podkladu a požadované síle přilnavosti)

## ČIŠTĚNÍ

Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Ruce umyjte mýdlem a vodou. Na staré nečistoty použijte extrakční benzín.

## UPOZORNĚNÍ

- Přečtěte si informace uvedené na štítku a v bezpečnostním listu produktu.
- Nepoužívejte v místech vystavených intenzivnímu nebo dlouhodobému působení vody.
- **Aby lepidlo správně zaschlo, musí být jeden z lepených povrchů savý.**
- **Nepoužívejte pro lepení PE, PP, PTFE, skla, zrcadel, přírodního kamene, bitumenové lepenky, gumy.**

## SKLADOVATELNOST

18 měsíců od data výroby. Skladujte v původních uzavřených obalech, na suchém a chladném místě při teplotě + 5 °C až + 25 °C.

DOSTUPNÉ BALENÍ	
KAT. Č.	TYP
BOK000871	300 ml tuba

Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech papírových a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Bostik neodpovídá za žádné chyby nebo nepřesnosti, které jsou výsledkem technologických změn nebo výzkumu, ke kterým došlo mezi datem vystavení dokumentu a datem nákupu produktu. Bostik si vyhrazuje právo na změny složení produktů. Před aplikací by si měl uživatel přečíst obsah tohoto dokumentu a s ním související dokumenty. Kromě toho by měl uživatel provést test a posoudit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky v průběhu skladování nebo přepravy produktu jsou mimo naše znalosti a kontrolu a jsou tedy mimo odpovědnost společnosti Bostik. Všechny objednávky jsou realizovány v souladu s aktuálními obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu produktu jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

## TECHNICKÁ PODPORA

+48 61 89 61 740

