

# PERFECT SEAL

## OKNA & DVEŘE NÍZKOEXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA PISTOLOVÁ

### TECHNICKÝ LIST

#### KLÍČOVÉ PŘEDNOSTI

- KONTROLOVANÝ PŘÍRŮST
- VYSOKÁ PŘESNOST APLIKACE
- NÍZKÁ NASÁKAVOST
- VYSOKÁ TEPELNÁ, AKUSTICKÁ A VLHKOSTNÍ IZOLACE

#### POPIS VÝROBKU

Jednosložková, polyuretanová, nízkoexpanzní hadičková pěna, s vysokou tepelnou, akustickou a vlhkostní izolací.

#### VYUŽITÍ

Instalační práce (instalace dveří, okenních rámců, parapetů, garážových vrat, rolet, dekorativních panelů, schodišť, prahů), izolační práce (zateplení střešních ploch, plochých střešních ploch, podkrovní, vyplňování spár v zateplovacích systémech, kolem střešních oken a komíny) a těsnění (vyplnění propustků, rýh a mezer).

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Základ</b>	Polyuretan
<b>Odolnost na dotyk</b>	dle FEICA TM1014 8-12 min.
<b>Čas zpracování</b>	dle FEICA TM1005 20-40 min.
<b>Čas tvrdnutí</b>	80-100 min.
<b>Hustota</b>	18-25 kg/m <sup>3</sup>
<b>Třída reakce na oheň</b>	B3
<b>Tepelná odolnost</b>	-40°C to +90°C
<b>Rozměrová stabilita</b>	dle FEICA TM1004 -5% < DS. <0%
<b>Tepelná vodivost</b>	30-35 mW/m.K
<b>Teplota aplikace</b>	+5°C to +35°C
<b>Akustická izolace</b>	61 dB

#### DRUHY POVRCHŮ



Vhodný pro parapety a okenní rámy z PVC. Hladké i drsné / savé i nesavé. Beton, omítka, kámen, kov, dřevo, keramika, sklo, lamináty, PS, PU, PVC a další tvrdé plasty. Kromě PE, PP, PTFE, PMMA a bitumenu.

#### PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch čistý, suchý, kompaktní, zbavený prachu, špíny, mastnoty, oleje, maziv, rzi, uvolněných kousků starých tmelů, kytů, lepidel, odlupujících se nátěrů a laků a jiných podobných nečistot. Podklad nesmí být ojíněný ani namrzlý.

#### ZPŮSOB POUŽITÍ

Teplota lahve během práce od + 5 °C do + 30 °C (optimálně od + 15 °C do + 25 °C). Bezprostředně před použitím láhev několikrát silně protřepejte, aby se obsah promíchal. Pokud je přestávka v aplikaci

delší než 3 minuty, před dalším použitím znovu protřepejte. Našroubujte láhev na pistoli. Několikrát stiskněte spoušť, dokud se tlak a proud pěny nevyrovnejí. Okenní a dveřní rámy, tenké profily chraňte proti deformaci distančními podložkami, parapety při nanášení a zasychání pěny zatížit. Pro optimální strukturu pěny, zkrácení doby schnutí a zvýšení přilnavosti posypte mezery, které mají být vyplněny pěnou, rozprašovačem (neplatí pro práci při teplotě < 0°C). Při práci držte pistoli a láhev ve vzpřímené poloze. Vyplňte mezery cca. 60-70 % (70-80 % pro větší mezery). Po skončení práce očistěte pistoli čističem Bostik Perfect Seal Čistič PU. Po vytvrzení přebytečnou pěnu odřezat. Po úplném zaschnutí chraňte povrch pěny před UV zářením maskovacími kryty, těsnícími tmely, omítkou, nátěrem, maltou atd. Maximální šířka mezery je 40 mm (při montáži dveří se doporučuje, aby mezera mezi stěnou a zárubní byla maximálně 20 mm).

#### ČIŠTĚNÍ

Čerstvou pěnu lze také rozpustit pomocí Bostik Perfect Seal Čistič PU nebo acetonového čističe. Zaschlou pěnu lze odstranit pouze mechanicky.

#### UPOZORNĚNÍ

- Přečtěte si informace uvedené na štítku a v bezpečnostním listu produktu.
- Nepoužívejte na místech bez přístupu vzduchu a trvale vystavených působení vody.

## SKLADOVATELNOST

18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Skladujte v původních uzavřených obalech, na suchém a chladném místě při teplotě + 5 °C až + 25 °C

DOSTUPNÉ BALENÍ	
KAT. Č.	TYP
BOK000789	Láhev 750ml

Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech papírových a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Bostik neodpovídá za žádné chyby nebo nepřesnosti, které jsou výsledkem technologických změn nebo výzkumu, ke kterým došlo mezi datem vystavení dokumentu a datem nákupu produktu. Bostik si vyhrazuje právo na změny složení produktů. Před aplikací by si měl uživatel přečíst obsah tohoto dokumentu a s ním související dokumenty. Kromě toho by měl uživatel provést test a posoudit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky v průběhu skladování nebo přepravy produktu jsou mimo naše znalosti a kontrolu a jsou tedy mimo odpovědnost společnosti Bostik. Všechny objednávky jsou realizovány v souladu s aktuálními obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu produktu jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

## TECHNICKÁ PODPORA

**+48 61 89 61 740**

