



FIXPRO TURBO+ MONTAJ SI LIPIRE

SPUMA DE MONTAJ & ADEZIV POLIURETANIC MONTAJ PLACI SI PROFILE

DESCRIERE

Turbo+ Montaj si Lipire este un produs tip spuma poliuretanic si adeziv, rapid si puternic.

Recomandat pentru montajul ramelor de ferestre si usi, pentru umplerea golurilor, precum si pentru lipirea panourilor si placilor, a elementelor decorative.

Timpul de aplicare este creat pentru a optimiza modul de instalare: 60 de secunde pentru aplicarea spumei si 60 de secunde pentru lipire.

Formula sa pentru toate anotimpurile este adecvata pentru aplicare la temperaturi cuprinse intre -10°C si +40°C.

Beneficii

- Aplicare manuala, cu tubul adaptor si cu pistolul prin infiletarea acestuia pe inelul tubului
- Utilizare pentru montaj si pentru lipire
- Timp de instalare optim: 1 minut pentru aplicare si 1 minut pentru lipire
- Rezultate unice: la aplicarea cu pistolul randamentul este de 50 de metri liniari pentru Montaj / 12m² pentru Lipirea panourilor
- Formula pentru toate anotimpurile (-10°C +40°C)
- Oferă o izolare termica suplimentara
- Performante ridicate si durabile: aderența excelentă pe majoritatea materialelor de constructii*; izolare termica si fonica ridicate.

UTILIZARI

- Ideal pentru montaj in jurul cadrelor de ferestre si usi
- Lipirea tuturor tipurilor de panouri (OSB, lemn, placi de gips-carton, pereti de gips-carton, placi de izolare...)
- Lipirea elementelor de constructie (pervazuri, glafuri) si a elementelor decorative
- Umplerea spatiilor in jurul tevilor, suprafetelor de penetrare si multe altele
- Aplicare pe toate materialele, *exceptand PE, PP, PC, PMMA, PTFE, materialele plastice moi, neoprenul si suprafetele bituminoase
- Nu este recomandat pentru sarcina hidrodinamica permanenta
- Nu este recomandat pentru umplerea cavitatilor cu umiditate insuficienta
- Pentru utilizare la interior si la exterior

MOD DE APLICARE

Temperatura tubului: +5°C la +30°C (se recomanda o temperatura intre +15°C si +25°C). Temperatura de aplicare (mediu si suprafete): -10°C la +40°C (se recomanda o temperatura intre +15°C si +25°C).

PREGATIRE

- Suprafetele trebuie sa fie dure, curate, fara praf si grasime. Acestea pot fi umezite inainte de aplicare pentru o mai buna aderența daca adezivul este folosit pentru montaj sau umplere goluri. Nu se recomanda umezirea suprafetelor atunci cand adezivul este folosit pentru lipire.
- Testati intotdeauna aderența inainte de aplicare. Purtati echipament de protectie pentru ochi si maini. Asigurati-va ca spatiul este ventilat. Tineti tubul cu valva in sus si atasati pistolul sau adaptorul furnizat.

APLICARE

- Agitati energic de 20 de ori inainte de fiecare aplicare.
- Intoarceti tubul cu valva in jos aplicati spuma in interval de 1 minut. Pentru lipire, asteptati formarea peliculei (~2 pana la 5 minute in functie de umiditatea din aer) & apoi lipiti. Tineti timp de 1 minut in pozitie pentru a obtine o aderența initiala puternica. Lipire definitiva dupa 60 de minute.

CARACTERISTICI TEHNICE

Formula	Poliuretan monocomponent
Culoare	Galben
Timp de intarire	Timp de aplicare: 1 min. Aderența initiala: 1 min. Formarea peliculei: 2-5 min Intarire completa: 60 min
Temperatura de aplicare	-10°C la +40°C
Conductivitate termica EN 17333-5	30-35 mW/m.K
Rezistentă la temperaturi	-40°C to +90°C

MOD DE APLICARE

MONTAJ SI UMLEREA GOLURILOR:

- pentru aplicarea cu adaptorul recomandam umplerea rostului/golului aproximativ 50% pentru aplicarea manuala si cca. 80% pentru aplicarea cu pistolul. Daca umiditatea din aer este scazuta, pulverizati apa pe spuma cruda. Asteptati 15 minute inainte de a taia, daca este necesar. Fara contractie dupa intarirea completa (60 de minute). A se acoperi dupa intarire cu chit, tencuiala, vopsea.

LIPIRE PLACI DIMENSIUNI MARI:

- aplicati adezivul la 5 cm de margini, in snururi verticale, la un interval de 20 - 30 cm, este necesar ca amprenta adezivului sa fie pana la 5-10% din suprafata placii. Latimea recomandata a snurilor este de 10-12 mm.

LIPIRE ELEMENTE DECORATIVE:

- Se recomanda aplicarea adezivului intr-un snur central daca elementul decorativ are o dimensiune mai mica de 5 cm, pentru placile/ profilele cu dimensiunii intre 6 - 9 cm se vor aplica doua snururi paralele, placile/ profilele ce depasesc 10-15 cm se vor aplica trei snururi paralele. Latimea recomandata a snurilor este de 10-12 mm.

LIPIREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCTII:

- Se aplica doua sau mai multe snururi paralele de adeziv cu diametrul de 20- 30 mm, snurile de adeziv se aplica la aproximativ 5 cm de marginile elementului de constructii.

ACOPERIRE

- 50 de metri liniari pentru Montaj / 12m² pentru Lipirea panourilor.

CURATARE

Adezivul proaspat poate fi indepartat imediat, folosind produsul Bostik Universal PU-Cleaner. Dupa intarire, surplusul de adeziv poate fi indepartat cu un cutit sau spaclu.

Poate fi vopsit sau acoperit cu etansant/tencuiala dupa intarire

DEPOZITARE & VALABILITATE

- In ambalajul original nedeschis, la temperaturi intre +5°C si +25°C, termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.
- Protejati-va ochii si purtati manusi si echipament de protectie. Acoperiti pardoseala si mobilierul cu hartie sau folie din plastic. Recomandam aplicarea in spatii bine ventilate. Depozitati tubul in pozitie verticala, la temperaturi intre +5°C si +25°C.
- Recipient sub presiune! Protejati de lumina solara si nu expuneti la temperaturi mai mari de +50°C. Nu perforati si nu aruncati in foc, nici macar dupa utilizare. Contine gaz propulsor inflamabil. Nu pulverizati pe flacara deschisa sau pe orice material incandescent. Feriti de sursele de aprindere. Nu fumati.

AMBALARE

Cod	Ambalare	Buc/cutie	Cod EAN
PU369379	ADEZIV TURBO PLUS 750ML COMBI BOSTIK	12	5948966020401

SIGURANTA

Provoaca iritarea pielii. Poate provoca alergii cutanate. Provoaca iritarea grava a ochilor. Nociv prin inhalare. Poate provoca simptome alergice sau astmatice sau dificultati de respiratie prin inhalare. Poate irita tractul respirator. Poate provoca cancer. Risc suspectat de afectare grava a organelor in urma unei expuneri repetate sau prelungite. Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: se poate sparge sub actiunea caldurii. Contine izocianati. Poate produce o reactie alergica. Daca este nevoie de asistenta medicala, tineti la indemana recipientul sau eticheta. A nu se pastra la indemana copiilor. A se pastra departe de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari deschise si orice alte surse de aprindere. Nu fumati. Nu pulverizati pe o flacara deschisa sau pe orice alta sursa de aprindere. Nu perforati sau ardeti, chiar si dupa utilizare. Nu respirati ceata / vaporii / aerosolii. Utilizati numai in aer liber sau intr-un spatiu bine ventilat. Purtati manusi de protectie si protectie pentru ochi/fata. IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spalati cu multa apa si sapun. IN CAZ DE INHALARE: Mutati persoana la aer curat si mentineti-o intr-o pozitie confortabila pentru respiratie. Sunati la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau la medic. IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Spalati cu grija cu apa timp de cateva minute. Indepartati lentilele de contact daca sunt prezente si usor de indepartat. Continuati clatirea. Pastrati sub cheie. Protejati de lumina soarelui. Nu expuneti la temperaturi mai mari de 50°C/122°F. Eliminati continutul/recipientul in conformitate cu reglementarile locale, regionale, nationale si internationale. Persoanele sensibilizate deja la diizocianati pot dezvolta reactii alergice la utilizarea acestui produs. Persoanele cu astm, eczeme sau afectiuni ale pielii trebuie sa evite orice contact, inclusiv contactul cu pielea, cu acest produs. Acest produs nu trebuie utilizat in conditii de ventilatie inadecvata, cu exceptia cazului in care se utilizeaza o masca de protectie cu un filtru de gaze adecvat (de exemplu, tipul A1 conform EN 14387). Incepand cu 24 august 2023, este necesara o formare adecvata inainte de orice utilizare industriala sau profesionala.

EMISII IN AERUL INTERIOR

A+

Recomandarile de aplicare sunt definite de standardele de utilizare. Este imperios necesar sa le respectati, dar nu este nevoie de o incercare prealabila, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru un anumit inconvenient cu privire la suprafata, amplasament sau mediu. Consultati fisele noastre cu date de securitate pentru precautiile de utilizare.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro

