



# PERFECT SEAL

## OKNÁ & DVERE NÍZKOEXPANZNÁ PENA PIŠTOLOVÁ

### TECHNICKÝ LIST

#### KLÚČOVÉ PREDNOSTI

- KONTROLOVANÝ PRÍRAST
- VYSOKÁ PRESNOSŤ APLIKÁCIE
- NÍZKA NASÁKAVOSŤ
- VYSOKÁ TEPELNÁ, AKUSTICKÁ A VHLKOSTNÁ IZOLÁCIA

#### POPIS VÝROBKU

Jednozložková, polyuretánová, nízkoexpanzná hadičková pena, s vysokou tepelnou, akustickou a vlhkostnou izoláciou.

#### VYUŽITIE

Inštalčné práce (inštalácia dverí, okenných rámov, parapetov, garážových brán, roliet, dekoratívnych panelov, schodísk, prahov), izolačné práce (oteplenie striech, plochých striech, podkrovie, vyplňovanie škár v zatepľovacích systémoch, okolo strešných okien a komíny) a tesnenia (vyplnenie priepustov, rýh a medzier).

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ	Polyuretán
Odolnosť na dotyk	podľa FEICA TM1014 8-12 min.
Čas spracovania	podľa FEICA TM1005 20-40 min.
Čas tvrdnutia	80-100 min.
Hustota	18-25 kg/m <sup>3</sup>
Trieda reakcie na oheň	B3
Tepelná odolnosť	-40°C až +90°C
Rozmerová stabilita	podľa FEICA TM1004 -5% < DS. <0%
Tepelná vodivosť	30-35 mW/mK
Teplota aplikácie	+5°C až +35°C
Akustická izolácia	61 dB

### DRUHY POVRCHOV



Vhodný pre parapety a okenné rámy z PVC. Hladké aj drsné/ savé aj nesavé. Betón, omietka, kameň, kov, drevo, keramika, sklo, lamináty, PS, PU, PVC a ďalšie tvrdé plasty. Okrem PE, PP, PTFE, PMMA a bitúmenu.

#### PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch čistý, suchý, kompaktný, zbavený prachu, špiny, mastnoty, oleja, mazív, hrdze, uvoľnených kúskov starých tmelov, kytov, lepidiel, odlupujúcich sa náterov a lakov a iných podobných nečistôt. Podklad nesmie byť srienistý ani namrznutý.

#### SPÔSOB POUŽITIA

Teplota fľaše počas práce od +5 °C do +30 °C (optimálne od +15 °C do +25 °C). Bezprostredne pred použitím fľašu niekoľkokrát silne pretrepte, aby sa obsah premiešal. Pokiaľ je prestávka v aplikácii dlhšia ako 3 minúty, pred ďalším použitím znovu pretrepte. Naskrutkujte fľašu na pištoľ. Niekoľkokrát stlačte spúšť, kým sa tlak a prúd peny nevyrovnejú. Okenné a dverné rámy, tenké profily chráňte proti deformácii dištančnými podložkami, parapety pri nanášaní a zasychaní peny zaťažte. Pre optimálnu štruktúru peny, skrátenie doby schnutia a zvýšenie príľnavosti posypte medzery, ktoré majú byť vyplnené penou, rozprašovačom (neplatí pre prácu pri teplote < 0°C). Pri práci držte pištoľ a fľašu vo vzpriamenej polohe. Vyplňte medzery cca. 60-70% (70-80% pre väčšie medzery). Po skončení práce očistite pištoľ čističom Bostik Perfect Seal Čistič PU. Po vytvrdnutí prebytočnú penu odrezať. Po úplnom zaschnutí chráňte povrch peny pred UV žiarením maskovacími krytmí, tesniacimi tmelmi, omietkou, náterom, maltou atď. Maximálna šírka medzery je 40 mm (pri montáži dverí sa odporúča, aby medzera medzi stenou a zárubňou bola maximálne 20 mm).

#### ČISTENIE

Čerstvú penu je možné tiež rozpustiť pomocou Bostik Perfect Seal Čistič PU alebo acetónového čističa. Zaschnutú penu je možné odstrániť iba mechanicky.

#### UPOZORNENIE

- Prečítajte si informácie uvedené na štítku a v karte

bezpečnostných údajov produktu.

- Nepoužívajte na miestach bez prístupu vzduchu a trvale vystavených pôsobeniu vody.

### SKLADOVATEĽNOSŤ

18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch, na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C.

DOSTUPNÉ BALENIE	
KAT. Č.	TYP
BOK001595	Fľaša 750ml

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých papierových a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Bostik nezodpovedá za žiadne chyby alebo nepresnosti, ktoré sú výsledkom technologických zmien alebo výskumu, ku ktorým došlo medzi dátumom vystavenia dokumentu a dátumom nákupu produktu. Bostik si vyhradzuje právo na zmeny zloženia produktov. Pred aplikáciou by si mal používateľ prečítať obsah tohto dokumentu a s ním súvisiace dokumenty. Okrem toho by mal užívateľ vykonať test a posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky v priebehu skladovania alebo prepravy produktu sú mimo našich znalostí a kontroly a sú teda mimo zodpovednosti spoločnosti Bostik. Všetky objednávky sú realizované v súlade s aktuálnymi obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste produktu sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.

### TECHNICKÁ PODPORA

**+421 910 744 111**

