

FORTALEZA

Argamassa de Vedação Veda Tudo Flexível

DESCRIÇÃO

Argamassa para impermeabilização de paredes e muros com infiltrações, e baldrame.

INDICAÇÕES

Uso: interno e externo. Áreas: secas e úmidas.
Áreas que requerem maior desempenho, tais como: muros de arrimo, poços de elevador e paredes de subsolos;

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

- Blocos de concreto;
- Emboço ou contrapiso sarrafeado com pelo menos 14 dias;
- Concreto curado há mais de 28 dias.

RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para:
- Estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas;
- Assentamento em superfícies com resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal do **Veda Tudo Flexível Fortaleza**;
- Áreas com fissuras ou trincas de base;
- Em pisos e terraços de cobertura.

ADVERTÊNCIAS

- Proteja a área que recebeu o **Veda Tudo Flexível Fortaleza** contra chuvas fortes durante 72 horas após a aplicação do produto;
- Proteja as peças metálicas durante a aplicação para evitar manchas;
- O **Veda Tudo Flexível Fortaleza** aplicado em temperatura igual ou superior a 30° C, principalmente em áreas externas, deve ser hidratado após 24 horas com broxa ou trincha molhada para evitar alterações na reação do cimento (resistência final).

EPI'S

Mascara, luvas, óculos de segurança e botas de segurança.

ARMAZENAGEM

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos ou 4 caixas de altura e distância mínima de 30 cm da parede na embalagem original fechada.

INSTRUÇÕES DE USO

- Utilize um recipiente limpo, preferencialmente plástico, protegido do sol e da chuva;
- Misture todo o conteúdo da embalagem, respeitando a recomendação de água mencionada nesta embalagem, até obter uma consistência pastosa, homogênea, firme e sem grumos;
- Adicione água gradativamente durante a mistura até obter uma pasta cremosa e homogênea;
- Molhe intensamente a base antes da aplicação, principalmente em áreas externas;
- Com a utilização de uma brocha, efetue a aplicação do **Veda Tudo Flexível Fortaleza** sobre a superfície em uma espessura de aproximadamente 2 a 3 mm, mantendo sempre um único sentido de aplicação (horizontal ou vertical);
- Após 6 horas da aplicação da primeira demão, efetue novamente a hidratação molhando intensamente a superfície;
- Aplique a segunda demão, porém em sentido oposto à primeira (horizontal ou vertical) cruzando as aplicações;
- Após 6 horas da aplicação da segunda demão, efetue novamente a hidratação molhando intensamente a superfície;

- Aplique a terceira demão, porém em sentido oposto à segunda (horizontal ou vertical) cruzando as aplicações novamente;
- Após 6 horas poderá ser efetuada uma aplicação para acabamento final com utilização de desempenadeira plástica ou metálica;
- Efetue o teste de estanqueidade após 72 horas da aplicação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Cimento Portland, areia e aditivos especiais não-tóxicos.
Cor	Cinza
Consumo	1,5 kg/mm/m ³
Espessura	2 – 3 mm por camada
Temperatura	Ambiente: +5°C até 30°C Superfície: +5°C até +27°C
Validade	18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem
Embalagens	Sacos plásticos de 20kg e caixa com 5kg

LIBERAÇÃO DA ÁREA (TEMPO)*

Trabalhabilidade	60 min
------------------	--------

*Dependendo das condições climáticas

FORTALEZA

www.bostik.com.br

Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque – Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque – SP
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

Telefone: (11) 4784-9797

sac@bostik.com

FT - REVISÃO: ABRIL 2021