

Enduit bandes à joint

ENDUIT MURAL

L'enduit Bandes à Joint Bostik jointe, lisse et colle. Il permet de combler les espaces entre deux plaques de plâtre et prévient des fissures.



DESTINATIONS

Supports : Plaques de plâtre cartonnées peintes ou non.

Destination : intérieur.

Si pièces humides, utiliser un imperméabilisant sous carrelage au préalable.

AVANTAGES

- Ne fissure pas
- Application facile
- Finition lisse
- Sec en 2 heures

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en pâte.

Ponçage après séchage de 2 à 3 heures.

Délai de recouvrement : 24 heures.

Coloris : Blanc (légèrement gris)

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (brosser si nécessaire). Les plaques de plâtre doivent être correctement fixées.

APPLICATION DE L'ENDUIT

ÉTAPE 1

À l'aide d'un couteau à enduire, appliquer l'enduit le long de la jointure des plaques de plâtre. Lisser l'enduit.

ÉTAPE 2

Dérouler et appliquer délicatement la bande à joint sur l'enduit frais. En partant du haut, lisser la bande à la spatule pour l'enfoncer dans l'enduit.

ÉTAPE 3

Appliquer de nouveau de l'enduit sur la bande à joint. Retirer le surplus à l'aide du couteau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau.


CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604215	Pot plastique 1.5 kg	6	3549212470616
30604256	Seau plastique 5 kg	1	3549212470944

SECURITE



- Lire l'étiquette avant utilisation.
 - Tenir hors de portée des enfants.
 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
 - Ne pas utiliser pour des application en extérieur.
 - Peut déclencher une réaction allergique.
- Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

