

# Enduit de lissage facile Bostik

ENDUIT MURAL

***L'enduit de lissage facile de Bostik permet une application de l'enduit très facile au rouleau.***



## DESTINATIONS

L'enduit de lissage facile permet d'appliquer l'enduit au rouleau, de lisser facilement les murs et plafonds avant peinture ou pose de papier peint et de masquer de petits défauts (rayures, éclats jusqu'à 2mm de profondeur).

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints (glycéro, laque : ponçage obligatoire).

Destination : intérieur.

## AVANTAGES

- Application très facile
- Excellente tenue
- Facile à poncer

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en pâte.  
Couleur blanche.  
Ponçage après séchage complet : 12 à 24 heures.  
Délai avant pose de revêtement : 12 à 24 heures.

## MISE EN OEUVRE

### OUTILS



### PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être sain, dur, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

### APPLICATION

#### ETAPE 1

Appliquer l'enduit à l'aide d'un rouleau (poil 12 mm).

#### ETAPE 2

Lisser à l'aide de la taloche lisseuse.

**ETAPE 3**

Poncer légèrement après séchage complet : 12 à 24 heures

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

---


**NETTOYAGE**

Nettoyage des outils et des supports à l'eau.

---

**CONSERVATION**

18 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

**SECURITE**

- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Le port de masque est recommandé lors du ponçage.
- Peut déclencher une réaction allergique.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en oeuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

