

Enduit à laquer Bostik

ENDUIT MURAL

L'enduit à Laquer Bostik permet d'obtenir un mur parfaitement lisse avant la mise en peinture satinée ou brillante.



DESTINATIONS

L'enduit à laquer permet de préparer les fonds avant mise en peinture satinée ou brillante y compris dans les pièces humides.

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique.
Tous supports bruts ou peints (glycéro, laque : ponçage obligatoire).

Destination : intérieur.

AVANTAGES

- Excellente dureté
- Résultat fin
- Idéal dans les pièces humides
- Séchage rapide en 3 heures

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en pâte
Ponçage après séchage complet : 3 heures.
Délai avant pose de revêtement : 6 à 12 heures.

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être sain, dur, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

APPLICATION DE L'ENDUIT

ÉTAPE 1

Appliquer l'enduit en fine couche puis enlever l'excédent avec la spatule à plat.

ÉTAPE 2

Laisser sécher puis poncer au grain très fin entre chaque couche.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau.


CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604273	Pot plastique 1.5 kg	6	3549212471040

SECURITE



- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Le port de masque est recommandé lors du ponçage.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

